



ПОСТАВКА  
ИНЕРТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

## Общество с ограниченной ответственностью «НерудСырьё»

Юр. адрес: 111402 г. Москва, аллея Жемчужовой, д.5 корп. 2  
Фактический адрес: 123592, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус  
1, офис 433 (БЦ Технопарк Орбита)  
Телефон: +7 (495) 989-80-69, +7 (968) 421-3421  
e-mail: [nerudsirye@bk.ru](mailto:nerudsirye@bk.ru) web-site: [www.nerudsirye.ru](http://www.nerudsirye.ru)  
ОГРН 1157746358131 ОКАТО 45263555000  
ИНН 7720300064 КПП 772001001 ОКПО 43323481  
Расчетный счет № 40702810438000033112  
Корреспондентский счет № 30101810400000000225  
В ОАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Материал:** Щебень гравийный, фракция 5-20 / 20-40

**Производитель:** Тверская область, Старицкий район «Заднепольское месторождение»

#### Качественные характеристики щебня

№	Наименование показателей	Ед. изм	Требование ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах				
	Размер отверстий контрольных сит, мм	1,25D	%	до 0,5	-
		D	%	до 12	12,00
		(d+D)/2	%	30-60	-
		d	%	90-100	96,12
На сите 2,5	%	95-100	97,40		
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	до 1	0,50	
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	до 35	4,00	
4	Содержание зерен слабых пород	%	до 10	10,00	
5	Содержание глины в комках	%	до 0,25	нет	
6	Насыпная плотность	т/м <sup>3</sup>	не норм.	1,40	
7	Потеря массы при испытаниях	%	12/16	15,00	
8	Марка по прочности (дробимости)		600-1400	M-600	
9	Марка по морозостойкости	MP3	15-400	F-100	

С уважением, генеральный директор  
ООО «НерудСырьё»  
Чежия Тамаз Геноевич

